

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES (suivant EU 305/2011, Annexe III)
Nr. 04-0002-06**

1. Code d'identification unique du produit type: STEICOWall
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Eléments structuraux en conditions sèches
3. Nom, raison sociale ou adresse déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Deutschland, Email: info@steico.com
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de l'évaluation de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: AVCP 1
5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
L'organisme notifié n° 0432 MPA Nordrhein-Westfalen a réalisé une détermination de produit type sur la base d'essai type selon le système 3
6. Performances déclarées

Tableau 1

Caractéristiques essentielles		Performance	Norme technique harmonisée
Résistance mécanique et stabilité	II.2.ER1 Résistance mécanique et stabilité	s. Tab. 3 & 4	ETA-06/0238
Réaction au feu	II.2.ER2 Sécurité en cas de feu	D-s2,d0	
Emission de formaldéhyde	II.2.ER3 Hygiène, santé et environnement	E1	
Teneur en pentachlorophenol (PCP)	II.2.ER3 Hygiène, santé et environnement	n.a.	
Sécurité à l'usage	II.2.ER4 Sécurité à l'usage	NPD	
Protection contre le bruit	II.2.ER5 Protection contre le bruit	NPD	
Economie d'énergie et rétention de chaleur	II.2.ER6 Economie d'énergie et rétention de chaleur	s. Tab. 6	
Utilisation de ressources naturelles renouvelables	II.2.ER7 Utilisation de ressources naturelles renouvelables	NPD	
Durabilité biologique	II.2. Aspects de durabilité, sûreté de fonctionnement et identification	Classes d'emploi 1 & 2	

Tableau 2 - Valeurs caractéristiques pour les mesures selon EC 5 – Membrures en bois massif

Type de poutre	Hauteur	Membrures	Moment caract.	Cisaillement caract.	Module d'élasticité	Module de cisaillement
	H	Catégorie	M_k	V_k	EI_{joist}	GA_{joist}
	[mm]	-	[kNm]	[kN]	kNm ²	MN
SW 45	160	L 17	2,49	7,45	127	1,12
	200	L 17	3,56	9,12	227	1,63
	220	L 17	4,01	9,93	289	1,88
	240	L 17	4,47	10,73	359	2,13
	250	L 17	4,63	11,12	390	2,26
	300	L 17	5,90	12,38	618	2,89
	350	L 17	6,86	12,99	893	3,52
	360	L 17	7,05	13,11	954	3,64
	400	L 17	7,81	13,32	1223	4,15
SW 60	160	L 17	3,32	7,88	169	1,12
	200	L 17	4,74	9,62	302	1,63
	220	L 17	5,34	10,46	384	1,88
	240	L 17	5,95	11,28	477	2,13
	250	L 17	6,18	11,68	520	2,26
	300	L 17	7,82	12,97	818	2,89
	350	L 17	9,06	13,57	1178	3,52
	360	L 17	9,30	13,68	1258	3,64
	400	L 17	10,28	14,10	1608	4,15
	450	L 17	11,48	12,36	2108	4,78
	500	L 17	12,67	11,11	2685	5,41
SW 90	160	L 17	4,91	8,52	251	1,12
	200	L 17	7,05	10,38	450	1,63
	220	L 17	7,99	11,28	574	1,88
	240	L 17	8,89	12,14	711	2,13
	250	L 17	9,27	12,57	779	2,26
	300	L 17	11,64	13,91	1216	2,89
	350	L 17	13,44	14,50	1746	3,52
	360	L 17	13,80	14,61	1863	3,64
	400	L 17	15,21	15,01	2376	4,15
	450	L 17	16,93	13,41	3107	4,78
	500	L 36	18,64	12,06	3945	5,41

NOTE : Les caractéristiques des poutres dont l'épaisseur n'est pas mentionnée dans la liste peuvent être calculées par interpolation linéaire.

Tableau 3 - Valeurs caractéristiques pour les mesures selon EC 5 – avec membrures en LVL

Type de poutre	Hauteur	Membrure	Moment caract.	Cisaillement caract.	Module d'élasticité	Module de cisaillement
	H	Catégorie	M_k	V_k	EI_{joist}	GA_{joist}
	[mm]	-	[kNm]	[kN]	kNm ²	MN
SW 45	160	LVL 1.6	3,38	7,45	148	1,56
	200	LVL 1.6	4,47	9,12	260	2,12
	220	LVL 1.6	5,03	9,93	330	2,41
	240	LVL 1.6	5,60	10,73	407	2,69
	250	LVL 1.6	5,89	11,12	450	2,83
	300	LVL 1.6	7,36	12,38	695	3,53
	350	LVL 1.6	8,87	12,99	998	4,24
	360	LVL 1.6	9,18	13,11	1066	4,38
SW 60	400	LVL 1.6	10,21	13,32	1362	4,94
	160	LVL 1.6	4,49	7,88	197	1,56
	200	LVL 1.6	5,93	9,62	346	2,12
	220	LVL 1.6	6,67	10,46	437	2,41
	240	LVL 1.6	7,41	11,28	539	2,69
	250	LVL 1.6	7,79	11,68	595	2,83
	300	LVL 1.6	9,70	12,97	916	3,53
	350	LVL 1.6	11,65	13,57	1311	4,24
	360	LVL 1.6	12,04	13,68	1399	4,38
	400	LVL 1.6	13,56	14,10	1783	4,94
	450	LVL 1.6	15,23	12,36	2333	5,64
SW 90	500	LVL 1.6	16,89	11,11	2964	6,35
	160	LVL 1.6	6,72	8,52	294	1,56
	200	LVL 1.6	8,85	10,38	516	2,12
	220	LVL 1.6	9,94	11,28	651	2,41
	240	LVL 1.6	11,03	12,14	802	2,69
	250	LVL 1.6	11,58	12,57	884	2,83
	300	LVL 1.6	14,37	13,91	1357	3,53
	350	LVL 1.6	17,21	14,50	1937	4,24
	360	LVL 1.6	17,78	14,61	2065	4,38
	400	LVL 1.6	20,09	15,01	2624	4,94
	450	LVL 1.6	22,80	13,41	3423	5,64
500	LVL 1.6	25,34	12,06	4335	6,35	

NOTE : Les caractéristiques des poutres dont l'épaisseur n'est pas mentionnée dans la liste peuvent être calculées par interpolation linéaire.

Tableau 4 - Tolérances de production (mm)

Description	Tolérances (mm)
Joist hauteur – H	-2 à + 1
Joist largeur – B	-2 à + 2
Hauteur de membrure – h_f	-2 à + 2
Epaisseur d'âme – b_w ($160 \leq H \leq 250$ mm)	-1,3 à +0,8
Epaisseur d'âme – b_w ($250 < H \leq 500$ mm)	-0.8 à + 0.8

Tableau 5 – Propriétés hygrométriques⁽¹⁾


Matériau	Densité ⁽²⁾ (moyenne)	Conductivité thermique	Capacité thermique massique	Facteur de résistance à la vapeur d'eau ⁽³⁾	
	ρ_m	λ	c_p	μ	
	($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)	($\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)	sec	humide
Membrures LVL	500	0,13	1600	200	70
Membrures en bois massif	500	0,13	1600	50	20
Ame en panneau de fibres	900	0,14	1700	35	24
Ame en OSB	600	0,13	1700	250	200

(1)Valeurs standards

(2)La densité pour le bois et les produits à base de bois est la densité d'équilibre à 20°C et 65% d'humidité relative.

(3)Les facteurs de résistance à la vapeur sont donnés en tant que valeurs humides et sèches (voir EN ISO 12752 :2001).

La performance des produits identifiés est en conformité avec la performance déclarée.La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Dr. Michael Makas Responsable R&D / QHSE (Nom et fonction)	Feldkirchen, 14/09/2017 (Date et lieu d'édition)	b.o. (signature) 
--	---	---

Edité le: 27/06/2013	Modifié le: 14/09/2017
----------------------	------------------------