

## Quelles sont les tolérances dimensionnelles admissibles pour le STEICOLVL ?

Suivant la norme NF EN 14374 :

### 4.3 Mesures et tolérances

Épaisseur :

+ (0,8 + 0,03 t) mm

- (0,4 + 0,03 t) mm

Avec *t* : épaisseur nominale de l'élément

Largeur :

Pour une largeur < 400 mm, la largeur peut varier de  $\pm 2$  mm.

Pour une largeur  $\geq 400$  mm, la largeur peut varier de  $\pm 0,5$  %.

Longueur :

La longueur peut varier de  $\pm 5$  mm.

Équerrage du chant :

L'équerrage du chant peut dévier de 1:50 (environ 1,1°) de l'équerre.

