

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

**Besonders hohe
Druckfestigkeit von
150 kPa**



Die vielseitige Holzfaser-Dämmplatte mit besonders hoher Druckfestigkeit



Einsatzbereich

Holzfaser-Dämmplatte für
Fußbodenaufbauten

Druckfeste Putzträger-
platte auf vollflächigen
Holzuntergründen im
Innenbereich

- Optimale Kombination für hochbelastbare Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Putzträgerplatte im Innenbereich für Kalk- und Lehmputze
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Ökologisch und umweltverträglich
- Recyclingfähig




Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

STEICO NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u. v. m.

steico.com/
newsletter



Lieferformen STEICObase

Dicke [mm]	Format [mm]	Gew. [kg/m ²]	Stück/Palette	m ² /Palette	Gew./Pal. [kg]
20	1.350 * 600	5,00	112	90,7	ca. 460
40	1.350 * 600	10,00	56	45,4	ca. 460
60	1.350 * 600	15,00	38	30,8	ca. 470
80 a)	1.350 * 600	20,00	28	22,7	ca. 460
100 a)	1.350 * 600	25,00	22	17,8	ca. 460

Hinweise: Liegend, plan und trocken lagern; Kanten vor Beschädigung schützen; Folienverpackung erst entfernen, wenn Palette auf festem, ebenem und trockenem Untergrund steht; maximale Stapelhöhe: 4 Paletten

Technische Kenndaten STEICObase

Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10 \Y)150 – TR10 – MU5
Kantenausbildung	stumpf
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ _D [W/(m*K)]	0,048
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [(m ² *K)/W]	0,40(20)/0,80(40)/1,25(60)/1,65(80)/2,05(100)
Rohdichte [kg/m ³]	ca. 250
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5
s _d -Wert [m]	0,1(20)/0,2(40)/0,3(60)/0,4(80)/0,5(100)
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100
Druckspannung bei 10 % Stauchung δ ₁₀ [N/mm ²]	≥ 0,15
Druckfestigkeit [kPa]	≥ 150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ⊥ [kPa]	≥ 10
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m ²]/[(kPa*s)/m ²]	≥ 100
Einsatzstoffe	Holzfasern, Lagenverklebung
Abfallschlüssel (EAK)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Ergänzende technische Daten

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ _B [W/(m*K)]	0,050	
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)]	0,053	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß SIA 279 [W/(m*K)]	0,060	
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie	RF3	

Anwendungsgebiete n. DIN 4108-10:2015:

- **DEO (dg, dm, ds):** Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderung
 - **WH:** Dämmung von Holzrahmen und Holztafelbauweise
 - **WI (zk, zg):** Innendämmung der Wand
 - **WTR:** Dämmung von Raumtrennwänden
- Druckbelastbarkeit: dg (gering), dm (mittel), ds (sehr hohe); Zugfestigkeit: zk (keine), zg (gering)

STEICObase ist für das raumseitige Verputzen mit diffusionsoffenen und feuchtigkeitsregulierenden Putzsystemen geeignet. Weitere Details finden Sie im Produktbereich zu STEICObase unter: www.steico.com/produkte/holzfasern-daemmstoffe/steicobase/verarbeitung

Putzempfehlung



a) Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com